

FICHA TÉCNICA – VAS M 60 SV

DETALLES

Producto: VAS M 60 SV.

Tipo: Adhesivo termofusible formulado a partir de polímeros sintéticos para packaging general.

DESCRIPCIÓN

Adhesivo termofusible formulado a partir de **polímeros sintéticos** para el packaging general.

VAS M 60 SV presenta un **alto poder de adhesión sobre todo tipo de sustratos**. Además, ofrece un alto rendimiento para el cerrado de envases en máquinas de alta velocidad.

El adhesivo ofrece **excelente adhesión, alta estabilidad térmica y ausencia de olores**, garantizando un rendimiento óptimo durante la aplicación.

ASPECTO

Color: Granza, blanco perla.

Presentación: Sacos de 20 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Método / Observación	Valor típico
Viscosidad Brookfield a 170 °C	ASTM D3236-88	1300 mPa·s
Punto de reblandecimiento	ASTM E28 (Anillo y Bola)	106 °C
Set Time	MI	2 s
Densidad	-	0.93 g/cm ³

Base: Polímeros sintéticos.

Formato: Granza en sacos de 20 kg.

PROPIEDADES

- Elevado tack inicial.
- Ausencia de olores.
- Alta estabilidad térmica.
- Excelente poder de adhesión.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de trabajo recomendada: **160 – 195 °C**. No sobrepasar **200 °C**. La temperatura óptima depende de la velocidad de la máquina, las condiciones ambientales y el gramaje de adhesivo aplicado.

SEGURIDAD E HIGIENE (FDA)

Los componentes cumplen con la regulación FDA Título 21, CFR 175.105 sobre componentes de adhesivos. Para más información, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

ALMACENAJE

Conservar en lugares frescos y secos, evitando la exposición directa al sol. En envase original cerrado, el producto se conserva en perfectas condiciones durante 24 meses.

Aviso legal: Los datos reflejados se basan en ensayos de laboratorio y experiencia práctica. VAS Adhesives declina toda responsabilidad derivada de un uso inadecuado del producto.

Contacto

+34 604 11 40 79
C. los Gremios Segovianos, 7 (Parc. 4)

operaciones@vasadhesives.com
40195 Segovia, España